

PPC

Lichtdoorlatendheid:	ca. 76%
Maximale lengte v/d plaat:	7.000 mm
Maximum gordingafstand*:	2.000 mm - 0,75 kN/m ²
	1.500 mm - 1,00 kN/m ²
	1.300 mm - 1,75 kN/m ²
	1.000 mm - 2,00 kN/m ²
Dikte polycarbonaat:	10mm
U-waarde:	2,1 W/m ² .K
Elasticiteitsmodule:	700 - 900 kN/cm ²
Geluidsdemping:	ca. 20 dBA
Vormvastheid:	-40 tot +120°C
Trekvastheid bij 20°C, polyester:	10 - 12 kN/cm ²
Buigvastheid bij 20°C, polyester:	10 - 16 kN/cm ²
Slagvastheid, polyester:	400 - 600 N/cm ²
Hardheid Barcol:	50
Wateropname in 24 uur:	1,5%
Lineaire uitzetting:	0,035 mm/m.K
Warmtegeleiding:	0,157 W/m ² .K
Chemische bestendigheid:	bij de meeste luchtverontreiniging door de industrie, minerale oliën, verdunde zuren en logen bij normale temperaturen.
Brandklasse	EN-ISO-13501-1E
Minimum dakneiging:	5 graden